

Beständigkeitstabelle

für Flüssigkunststoffe

weber (EUROLAN)	<ul style="list-style-type: none"> ● = beständig > 72 h ○ = bedingt beständig >8 h, < 72 h — = nicht beständig 					
	tec 793 (FK 20)	prim 807 (FK 28)	tec 945 (FK Inject)	tec 976 (PLASTIKOL 18)	tec 827 (SUPERFLEX 40)/tec 827 S (40 S)*	xerm 847 (SUPERFLEX 41)
Aceton	—	—	—	—	—	—
Ameisensäure 10 % ig	—	—	—	—	—	—
Ameisensäure 20 % ig	—	—	—	—	—	—
Ammoniak 10 % ig	●	●	—	○	○	—
Benzin bleifrei	●	●	—	—	—	—
Benzin Super bleifrei	●	●	—	—	—	—
Benzol	—	—	—	—	—	—
Borsäure ges. wäss. Lsg.	●	●	○	○	●	●
Bremsflüssigkeit	○	—	—	—	○	—
Chromsäure 30 %	○	—	—	—	—	—
Diesel	●	●	●	○	○	○
Essigsäure 5 %	●	○	—	—	○	—
Ethanol 20 %	●	●	—	○	○	—
Ethanol reinst	—	—	—	—	—	—
Formaldehyd 40 %	●	●	○	—	○	○
Isopropanol	○	—	—	—	—	—
Kalilauge 5 %	●	●	●	●	○	●
Kalilauge 30 %	●	●	●	○	○	○
Kochsalz 30 %	●	●	●	●	●	●
Methylisobutylketon	—	—	—	—	—	—
Milchsäure 5 %	○	—	—	—	○	—
Milchsäure 90 %	—	—	—	—	—	—
Natronlauge 30 %	●	●	●	●	●	●
Öle, Fette, pflanzlich	●	●	●	●	●	●
Öle, Fette, tierisch	●	●	●	●	●	●
Phosphorsäure 5 %	●	○	—	—	○	○
Phosphorsäure 50 %	○	—	—	—	—	○
Rauchgase	●	●	●	●	●	●
Salpetersäure 5 %	●	○	—	—	○	○
Salpetersäure 15 %	●	○	—	—	—	—
Salzsäure 5 %	●	○	●	○	○	○
Salzsäure 20 %	●	○	—	—	○	○
Schwefelsäure 5 %	●	○	—	—	○	○
Schwefelsäure 25 %	●	○	—	—	○	—
Seewasser	●	●	●	●	●	●
Spindelöl	●	●	●	●	●	●
Toluol	—	—	—	—	—	—
Wasser	●	●	●	●	●	●
Wasser dest.	●	●	●	●	●	●
Xylol	○	○	○	—	—	—
Zitronensäure 30 %	●	○	○	—	○	○

* Bei nicht aufgeführten Medien bitte auch gesonderte Beständigkeitstabelle beachten.

¹⁾ Die aufgeführten Ergebnisse sind Werte nach einmonatiger Lagerzeit.

²⁾ Material wurde durch oberflächige Beaufschlagung der Medien überprüft.

Die in dieser Tabelle enthaltenen Angaben sind unverbindliche Richtwerte, da Laboruntersuchungen bis + 20 °C mit chemisch reinen Prüfsubstanzen zum Teil erheblich von den Praxisbedingungen abweichen.

Auch Produktverbesserungen können diese Werte beeinflussen.

Änderungen werden in unseren Merkblättern fortlaufend berücksichtigt.

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle.

Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen, die z. B. den Unfall- und Gesundheitsschutz betreffen, sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten



Saint-Gobain Weber GmbH

Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1

67059 Ludwigshafen

Telefon 0 180 5 / 93 23 7-2