

Beständigkeitstabelle

weber.floor Beschichtung WHG (Eurolan® FK 6610)

● = beständig

○ = bedingt beständig, jedoch bis zu 3 Tagen

— = nicht beständig

Anorganische Säuren	Chromsäure 30 %	—	Salpetersäure 2 %	●
	Salzsäure 5 %	●	Salpetersäure 5 %	●
	Salzsäure 20 %	●	Salpetersäure 15 %	○
	Salzsäure, konz.	—	Salpetersäure 20 %	○
	Schwefelsäure 2 %	●	Salpetersäure 50 %	—
	Schwefelsäure 5 %	●	Phosphorsäure 2 %	●
	Schwefelsäure 25 %	●	Phosphorsäure 5 %	●
	Schwefelsäure 50 %	○	Phosphorsäure 10 %	●
	Schwefelsäure, konz.	—	Phosphorsäure 50 %	●
Treibstoffe und Öle	Diesel	●	Heizöl EL	●
	Benzin, bleifrei	○	Mineralöl	●
	Super, bleifrei	○	Speiseöl	●
	Spindelöl	●		
Laugen	Kalilauge 5 %	●	Natronlauge 50 %	—
	Kalilauge 30 %	●	Ammoniak 5 %	○
	Kalilauge 50 %	—	Ammoniak 10 %	○
	Natronlauge 5 %	●	Ammoniak, konz.	—
	Natronlauge 30 %	○		
Organische Säuren	Ameisensäure 2 %	●	Milchsäure 5 %	●
	Ameisensäure 5 %	●	Milchsäure 10 %	●
	Ameisensäure 10 %	○	Zitronensäure 2 %	●
	Ameisensäure 20 %	○	Zitronensäure 10 %	●
	Essigsäure 2 %	●	Zitronensäure 30 %	●
	Essigsäure 10 %	●	Zitronensäure 50 %	○
	Essigsäure 50 %	—	Zitronensäure, konz.	●
	Essigsäure, konz.	—		
Kohlenwasserstoffe	Testbenzin K 30	●	Aceton	—
	Testbenzin K 60	●	Ethanol 20 %	●
	Petroleum	●	Ethanol, reinst	○
	Benzol	—	Isopropanol	○
	Toluol	—	MIBK	—
	Xylol	—	Formalin	●
	Solvesso 150	—	Glyzerin	●
Sonstige	Cola	●	Wasser, dest.	●
	Fruchtsaft	●	Zuckerlösung 50 %	●
	Seewasser	●	Zuckerlösung 10 %	●
	Kochsalzlösung 30 %	●	Zuckerlösung 20 %	●
	Spülmittel	●	Eisen(III)-chlorid-Lösung	●
	Wasser	●		

Die Prüfungen wurden an 4 Wochen alten Prüfkörpern im Labor über einen Zeitraum von einem Monat durchgeführt.

Die in dieser Tabelle enthaltenen Angaben sind unverbindliche Richtwerte, da Laboruntersuchungen bis + 20 °C mit chemisch reinen Prüfsubstanzen zum Teil erheblich von den Praxisbedingungen abweichen.

Auch Produktveränderungen können diese Werte beeinflussen. Änderungen werden in unseren Merkblättern fortlaufend berücksichtigt.

In Einzelfällen können Produktverfärbungen auftreten.

Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften.

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle.

Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.

Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig.

Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen, die z. B. den Unfall- und Gesundheitsschutz betreffen, sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.



Saint-Gobain Weber GmbH

Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1

67059 Ludwigshafen

Telefon 0 180 5 / 93 23 7-2